

TECNISCHES DATENBLATT 06.01.09-DEU
SPEZIELLES MITTEL

ALGICIDE Plus concentrate

Biozide Zubereitung zur Bekämpfung von Maueralfen und Wandschimmel

1. Beschreibung und Anwendung

ALGICIDE Plus concentrate ist eine farblose Lösung biozider Stoffe im Wasser, die tief in den Wanduntergrund eindringt und wirkungsvoll ein weites Spektrum von Wandalfen und Schimmel bekämpft. Angewendet wird sie an sämtlichen Fassaden und Innenwänden sowie in Wohn-, Gewerbe- und Industrieobjekten. Ausschließlich eigenständig als Bekämpfungsmittel anzuwenden, nicht aber als Zusatz in Fassaden- und Innenwandfarben und anderen Anstrichen, dekorativen Oberputzen usw.

Klassifizierung gemäß ZBiOP: Schutzmittel für Baumaterialien.

2. Verpackungsart

Kunststoffflasche je 500 ml
Eimer je 5 l

3. Technische Daten

Dichte (kg/dm ³)	~1,00
Trocknung T = +20 °C, rel. Luftfeuchtigkeit = 65 % (Stunden)	8 bis 12

Sanierung von schimmelbefallenen Innenwänden und Decken			
Bauuntergrund	biozide Zubereitung	Grundanstrich	empfohlene dekorative Neuanstriche
Sämtliche Untergründe	ALGICIDE Plus concentrate	AKRIL Emulsion	- JUPOL Citro - JUPOL Amikol ((Lebensmittelindustrie) - JUPOL Antimicrob - andere Innenwanddispersionsfarben mit Zusatz von JUBOCID

Sanierung von schimmel- und algenbefallenen Fassadenflächen			
Bauuntergrund	biozide Zubereitung	Grundanstrich	empfohlene dekorative Neuanstriche
Dekorative Oberputze und gestrichene verputzte Fassadenflächen	ALGICIDE Plus concentrate	AKRIL Emulsion	- REVITALCOLOR - SILICONECOLOR - SILICONECOLOR San EXTRA
gestrichene oder ungestrichene unverputzte Betonflächen	ALGICIDE Plus concentrate	AKRIL Emulsion	TAKRIL Classic

4. Anwendung

Die befallene Fassadenfläche mit einem Wasserstrahl, Innenwände mit einem nassen Tuch oder Schwamm, reinigen. Kunststoffflasche vor dem Gebrauch gut schütteln. Trockene Oberflächen mit verdünnter Zubereitung ALGICIDE Plus concentrate (ALGICIDE Plus concentrate : Wasser = 1 : 4) streichen, was 200 g/l gleich ist. Bei starkem Befall empfehlen wir zwei Schichten aufzutragen. Zweite Schicht soll unter normalen Bedingungen nach 8 bis 12 Stunden aufgetragen werden. Die Zubereitung mit einem Pinsel oder Malerrolle auftragen. Es ist nicht erlaubt das Produkt unter Druckluft aufzusprühen. Neue dekorative und Schutzbeschichtungen erst dann auf die mit ALGICID Plus concentrate behandelte Flächen auftragen, wenn diese vollkommen trocken sind –



gewöhnlich nach 8 – 12 Stunden nach dem letzten Auftragen von ALGICID Plus concentrate.

Ein Auftragen ist nur bei entsprechender Witterung bzw. mikroklimatischen Bedingungen möglich: Luft- und

Oberflächentemperatur +5 °C bis +35 °C, rel. Luftfeuchtigkeit nicht über 80 %. Fassadenflächen vor Sonne, Wind und Niederschlag mit Vorhängen schützen; trotz des Schutzes wird aber bei Regen, Nebel oder starkem Wind (>30 km/h) nicht gearbeitet.

Richt- bzw. Durchschnittsverbrauch (abhängig vom Saugverhalten und der Rauheit des Untergrundes):	
ALGICIDE Plus concentrate	50 bis 100 ml/m ² von der verdünnten Zubereitung (10 bis 20 ml/m ² vom Konzentrat)

Das Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

5. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Detaillierte Anweisungen zum Umgang mit dem Produkt, zur Verwendung persönlicher Schutzausrüstung, zur Abfallentsorgung, zur Reinigung von Werkzeugen, zu Erste-Hilfe-Maßnahmen, Warnschildern, Warnwörtern, Gefahrenkomponenten, Gefahrenhinweisen und Sicherheitshinweisen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt. Sie finden es auf der Website von Jub oder fordern Sie es beim Hersteller oder Verkäufer an. Bei der Verarbeitung der Farbe müssen außerdem die Anweisungen und Vorschriften zum Schutz bei Bau-, Fassaden- und Lackierarbeiten befolgt werden. Bei der Verarbeitung des Produktes müssen außerdem die Anweisungen und Vorschriften zum Schutz bei Bau-, Fassaden- und Malerarbeiten befolgt werden.

6. Gesundheitliche Unbedenklichkeit

Der trockene Anstrich ist nicht gesundheitsschädlich.

7. Lagerung, Transportbedingungen und Haltbarkeit

Lagerung und Transport bei einer Temperatur von +5 °C bis +25 °C. Vor direkter Sonne schützen. Außer Reichweite von Kindern lagern. FROSTFREI LAGERN!

Bei einer Lagerung im original verschlossenen und unbeschädigten Gebinde: mindestens 24 Monate haltbar.

8. Qualitätskontrolle

Die Qualitätseigenschaften des Produktes sind durch interne Herstellungsspezifikationen sowie durch slowenische, europäische und andere Normen festgelegt. Das Erreichen des deklarierten bzw. vorgeschriebenen Qualitätsniveaus, sichert das vor mehreren Jahren eingeführte System des ganzheitlichen Managements und Qualitätskontrolle ISO9001, das eine tägliche Qualitätskontrolle in den eigenen Labors und anderen unabhängigen Fachinstituten im In- und Ausland

beinhaltet. Bei der Herstellung des Produktes werden strengstens slowenische und europäische Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutznormen beachtet, nachgewiesen mit den ISO 14001, ISO 50001 und ISO 45001 Zertifizierungen.

9. Sonstige Informationen

Die technischen Hinweise in diesem Merkblatt basieren auf unseren Erfahrungen und sollen zum Erreichen optimaler Resultate dienen. Für Schaden, die durch falsch gewählte Produkte, falsches Anwenden oder schlecht ausgeführte

Arbeiten verursacht wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung.

Dieses technische Merkblatt ergänzt und ersetzt alle vorgehenden Ausgaben, wir behalten uns eventuelle spätere Änderungen und Ergänzungen vor.

Zeichen und Ausstellungsdatum: TRC- 056/21-čad, 16.09.2021

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, Slowenien
T: (01) 588 41 00 h.c.
(1) 588 42 80 oder 080 15 56
Beratung E: info@jub.si
www.jub.eu



Das Produkt ist hergestellt in einer Unternehmung, die Inhaber folgender Zertifikate ist ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ISO 50001:2018, ISO 45001:2018

